

**REXP**

## BARNIZ MARINO

Doble Filtro Solar



La solución confiable  
para tus maderas

### DESCRIPCION

**REXP** BARNIZ MARINO de alta resistencia al sol y al agua, contiene en su fórmula una óptima combinación de dos filtros protectores: Absorbentes de UV que ayudan a mantener el brillo original, evitando la decoloración de la madera y Estabilizadores de film, que mantienen la integridad de la película.

Sus extraordinarios resultados fueron confirmados en los estudios de exposición de los laboratorios de Sherwin Williams.

### USOS

**Para superficies de madera: Exterior:** Embarcaciones (sobre la línea de flotación), portones, puertas, ventanas, bow windows, postigones, celosías, cortinas, estructuras de techos, muebles de jardín y otros.

**Interior:** muebles, aberturas, marcos, frentes de placard, cortinas, revestimientos tipo machimbre y otros.

No apto para inmersión en agua.

### CARACTERISTICAS

- **Colores:** Transparente, Cedro y Caoba. Puede tonalizarse con el agregado de **Repar Tinte para Maderas Universal Concentrado** y a través del Sistema Tintométrico Color.
- **Aplicación:** A pincel, rodillo de goma espuma compacta o soplete. Diluir si fuera necesario con hasta un máximo de 10% de aguarrás mineral. Lavar los elementos de trabajo con aguarrás.
- **Rendimiento:** De 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según el estado y la absorción de la superficie. (1 litro alcanza para barnizar con 3 manos una puerta de 0.90 x 2.10 mts de ambas caras).
- **Secado:** De 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Esperar 12 horas entre mano y mano de aplicación.
- **Acabado:** Brillante y Satinado.
- **Presentación:** 0.500, 1, 4, 10 y 20 litros.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a proteger debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado (suelto, descascarado, ampollado, etc.), óxido, salitre, etc.

#### ● Maderas Nuevas:

- Lijar con lija fina en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo con un trapo húmedo. Dejar secar.
- Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de insectos, se recomienda la aplicación de **Repar Preservador para Madera** de acuerdo a las instrucciones del producto.
- Luego aplicar una primera mano de **REXP** BARNIZ MARINO diluido en partes iguales con aguarrás mineral y terminar el trabajo con tres manos de **REXP** BARNIZ MARINO diluido con la cantidad mínima necesaria de aguarrás (hasta un máximo de 10%), lijando suavemente y eliminando el polvillo entre manos con trapo húmedo.

*NOTA: En caso de maderas donde se presenta exudación de resina o sangrado, limpiar la superficie con aguarrás mineral y aplicar dos manos de una solución de goma laca en alcohol al 25%.*

#### ● Maderas Previamente Pintadas o Barnizadas:

- Verificar que la superficie esté íntegra y firme. Lijar suavemente hasta lograr rugosidad y eliminar el polvillo con trapo húmedo.
- En caso de películas cuarteadas o descascaradas, eliminarlas completamente con **Repar Removedor Pincelable** de acuerdo a las instrucciones del producto y proceder como en el caso de maderas nuevas.
- Para barnizar una madera pintada, repetir el esquema descrito en el punto anterior.
- En todos los casos recomendamos terminar el trabajo con 3 manos de **REXP** BARNIZ MARINO diluido con la cantidad mínima necesaria de aguarrás mineral (hasta un máximo de 10%), lijando suavemente y eliminando el polvillo entre manos con trapo húmedo.

Para reparar y rellenar grietas y agujeros superficiales de la madera utilizar **Repar Masilla de Relleno** de acuerdo a las instrucciones del producto.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Homogeneizar el contenido del envase antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- Evitar barnizar bajo los rayos directos del sol y sobre superficies calientes, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente.
- Cuando se deban lavar las maderas barnizadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave.
- Evitar barnizar con HRA (Humedad Relativa Ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- La aplicación de un mayor número de manos a las indicadas aumenta el grado de protección de la madera.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

