

Ficha técnica

CASABLANCA ESMALTE SINTETICO MULTIACCIÓN

DESCRIPCIÓN

Esmaltes sintético que presenta una novedosa fórmula con excelente acabado y componentes inhibidores de la corrosión, otorgándole al recubrimiento gran duración y un delicado acabado. Desarrollado con componentes de altísima calidad, que otorgan a la película una mayor nivelación, un acabado liso, apto para soportar golpes y ralladuras, sin agrietarse ni ampollarse. De excelente resistencia a la intemperie, gran poder cubritivo y adherencia, optimizando poder de sellado en todo tipo de superficie.

USOS

Recomendado para superficies externas e internas de metal o madera.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Resinas alquídicas modificadas.

Pigmento: Dioxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos según color.

Peso específico: 1.13-1.35 según base y color.

Punto de inflamación: 40°C (copa cerrada).

Rendimiento por mano: 10 a 12 m2 por litro por mano.

Color: Blanco, negro y bases según sistema sistema tintométrico Casablanca.

Brillo: satinado.

Número de manos: depende de la superficie a reparar.

Secado tacto: 2 horas.

Repintado mínimo: 8 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Casablanca Aguarrás.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



POR LITRO:
10 a 12 m2



**DILUCIÓN
Y LIMPIEZA**
AGUARRÁS



TERMINACIÓN
SATINADO



ESPERAR
8 HORAS
ENTRE MANOS

SUSTRATO

Tratamiento previo :

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo ni hongos. De existir películas anteriores en mal estado, removerlas antes de pintar.

En metal nuevo: desengrasar y limpiar.

En metal con óxido: lijar hasta eliminar partículas de óxido flojo o pintura preexistente mal adherida, eliminar el polvillo. Sobre superficies muy deterioradas o críticas se puede aumentar la protección anticorrosiva aplicando una mano de fondo anticorrosivo o de convertidor de óxido.

En madera nueva: lijar en sentido de las vetas y eliminar el polvillo y aplicar Casablanca fondo universal multiuso , dos manos, lijar nuevamente y eliminar el polvillo.

En metal o madera pintada: lijar bien y eliminar el polvillo. Remover partes flojas o mal adheridas.

En superficies con hongos: lavar con una solución en partes iguales de agua y lavandina, enjuagar y dejar secar.

En superficies con grasa: limpiar con agua y detergente; enjuagar y dejar secar

APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 manos de producto puro o si se considera necesario diluir con un máximo de 5% de aguarrás mineral de buena calidad. Aguardar un tiempo de secado entre manos de 8 horas. Lijar entre manos para facilitar la adherencia limpiando el polvillo con un trapo húmedo. En caso de utilizar más de un envase del mismo color, mezclarlos entre sí, previo al uso. Importante: Evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 10° C, humedad relativa superior al 90%, o bajo los rayos directos del sol en días muy calurosos. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete.

Con este último se resalta el efecto decorativo de este novedoso producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**
En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**
En ROSARIO: **(0341) 448-0202**
En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ©
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo
nova
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827